

# Formula ST 26-02

Motoröl

SAE 0W-30

**OPORTET®**

Kühlschmiertechnik

## Beschreibung:

**Kompressol Formula ST 26-02 SAE 0W-30** ist ein modernes, synthetisches Hochleistungsmotorenöl. Dank der fortschrittlichen Leichtlauf-Formulierung werden Reibung und Korrosionsbildung effektiv verhindert und der Kraftstoffverbrauch merklich reduziert. Die Low/Mid-SAPS-Formulierung schon moderne Abgasnachbehandlungssysteme und verlängert deren Lebensdauer.

Die exzellente Scherstabilität von **Kompressol Formula ST 26-02** sorgt auch bei extremen Temperaturen für einen lückenlosen Schmierfilm und ein hervorragendes Kaltstartverhalten.

## Anwendung:

**Kompressol Formula ST 26-02** wurde speziell für die Anwendung in modernen PKW-Modellen von Ford, sowie für leichte Nutzfahrzeuge optimiert.

Es eignet sich für sowohl Benzin- als auch Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung. **Kompressol Formula ST 26-02** ist für Fahrzeuge mit modernen Abgasnachbehandlungssystemen wie Dieselpartikelfilter und Katalysatoren ausgelegt und ermöglicht verlängerte Wechselintervalle.

## Spezifikationen und Eignung:

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>ACEA</b>               | C2                         |
| <b>API</b>                | SQ                         |
| <b>BMW</b>                | Longlife 12 FE             |
| <b>Ford</b>               | WSS M2C-950-A              |
| <b>Fiat</b>               | 9.55535-GS1<br>9.55535-DS1 |
| <b>Opel/ Vauxhall</b>     | OV 040 1547 - D30          |
| <b>Jaguar/ Land Rover</b> | STJLR.03.5007              |
| <b>Mercedes-Benz</b>      | MB 229.61<br>MB 227.61     |
| <b>PSA</b>                | B71 2312                   |
| <b>Stellantis</b>         | FPW 9.55535/02             |
| <b>Iveco</b>              | 18-1811 SC1 LV             |
| <b>Volkswagen</b>         | VWC 530 35                 |

## *Technische Daten (ca. Angaben):*

| Physikalische Eigenschaft    | Wert                     | Prüfverfahren |
|------------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Viskosität bei 40 °C</b>  | 57,33 mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562     |
| <b>Viskosität bei 100 °C</b> | 10,3 mm <sup>2</sup> /s  | DIN 51562     |
| <b>Viskositätsindex</b>      | 170                      | DIN ISO 2909  |
| <b>Dichte bei 15 °C</b>      | 842 kg/m <sup>3</sup>    | DIN 51757     |
| <b>Flammpunkt COC</b>        | 210 °C                   | DIN ISO 2592  |
| <b>Pour Point</b>            | -60 °C                   | DIN ISO 3016  |

Hinweis: Diese Daten sind repräsentativ für die derzeitige Produktion. Die Angaben stellen keine Garantie für den Einsatz in einem bestimmten Anwendungsfall dar. Wir behalten uns vor, die Daten jederzeit zu ändern ohne vorhergehende Information.

Bearbeitungsdatum: 06/2026