

Konservierungsöl

OPORTET®

Kühlschmiertechnik

Bezeichnung	Konservierungsöl 2	Konservierungsöl 11	Konservierungsöl 2579
Form	Dünnflüssig	Dickflüssig, thixotrop	Dünnflüssig
Schutzfilm	Ölig	Wachsartig, griffest	Ölig, fettartig
Filmbildende Anteile	16%	83%	38%
Trockenfilmstärke	4 µm	25 g/m²	2,3 g/m²
Trockenzeit	60 min	60 min	
Basis	Isoparaffine / Testbenzine (Lösemittel)		
Entfernbarkeit	Kaltreiniger	Kaltreiniger	Kaltreiniger
Viskosität bei 20 °C			4,8 mm²/s
Viskosität bei 40 °C	2,5 mm²/s	20,5 mm²/s	
Dichte bei 15 °C	0,804	0,860	0,807
Gefahrenkl. VbF	Keine entzündbare Flüssigkeit gem. Betr. SichV	TRGS Lagerklasse 3	A III
Flammpunkt	80 °C	41 °C	>55 °C
Seetransporteignung	Nein	+	Nein
Handschweißneutralisierend	Keine spezielle Testung	+	Keine spezielle Testung
Schutzzeiten in Normalatmosphäre			
In geschlossenen Räumen	1 Jahr	3 Jahre	6 Monate
In Freien überdacht	3 Monate	18 Monate	
Im Freien ungeschützt	1 Monat	12 Monate	

Anwendungshinweise	Dewatering-Fluid mit sehr guten Korrosionsschutzeigenschaften zur Konservierung von Maschinenteilen, Instrumenten u.ä. bei Unterdachlagerung.	Universal einsetzbares silikonfreies Korrosionsschutzmittel für die Langzeitkonservierung von Maschinenteilen sowie Werkzeugen und Geräten aller Art bei Außenlagerung. Vor Gebrauch gründlich durchmischen.	Dewatering-Fluid mit sehr guten Korrosionsschutzeigenschaften für Werkzeuge aller Art. KFZ-Unterbodenschutz gegen Salzkorrosion. Hervorragende rostlösende Eigenschaften ermöglichen zusätzliche Anwendung als Rostlöser.
Lagerbedingungen	Im geschlossenen Gebinde 24 Monate bei Lagerung von +5 bis +30 °C haltbar		

Hinweis: Diese Daten sind repräsentativ für die derzeitige Produktion. Die Angaben stellen keine Garantie für den Einsatz in einem bestimmten Anwendungsfall dar. Wir behalten und vor, die Daten jederzeit zu ändern ohne vorhergehende Information.

Bearbeitungsdatum: 01/2026